

Fine-Blend® SPG-02

GMA接枝PP相容剂

产品说明

Fine-Blend® SPG-02是一种甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝PP聚合物，具有高接枝率和优异的加工性能。

典型应用

Fine-Blend® SPG-02赋予了聚丙烯极性和可粘接性。只需少量添加就可以大幅度提高聚丙烯基体与极性材料（如聚酯，聚酰胺等）之间的界面结合力，从而显著提高聚丙烯复合材料的各项力学性能，改善产品外观品质。

更多详细信息和建议可根据用户的具体应用体系，咨询佳易容公司相关销售和技术人员。

典型性能

性能	数值	单位	测试方法
密度	0.91	g/cm ³	ASTM D792
熔融指数（190°C/2.16kg）	10-18	g/10min	ASTM D1238
接枝率	很高	/	酸碱滴定法 ¹
干燥失重	≤0.3	%	105°C, 10min

注：上述数据为测试典型值，不应被解释为规格。

¹低 <0.25wt%，中 0.25-0.5wt%，高 0.5-0.8wt%，很高 0.8-1.2wt%。

加工信息

Fine-Blend® SPG-02具有很宽的温度范围，典型加工温度范围在180°C-300°C，具体要结合客户自身配方及工艺进行调整。

储存，处置和安全

Fine-Blend® SPG-02需要在干燥条件下储存并远离高温和紫外线等，不当的储存条件可能会导致材料降解并劣化产品的使用性能。

全面的“产品安全说明书”提供了使用过程中的安全操作方法和建议，请咨询佳易容公司销售人员或访问 www.fineblend.com.cn。